

PRIMER SUPERIOR

DS-771-0821



1. TERMÉK NEVE

PRIMER SUPERIOR

2. GYÁRTÓ

LATICRETE EUROPE S.r.l.
 Via Paletti, 1, 41051
 Castelnuovo Rangone MO,
 Olaszország
 Telefon: +39 059557680 Email:
info@laticreteeuropa.com
 Website: laticrete.eu

3. TERMÉKLEÍRÁS

A PRIMER SUPERIOR egy sokoldalú, felhasználásra kész, oldószermentes alapozó, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy javítsa a habarcsok tapadását számos sima nedvszívó és nem nedvszívó, nehezen ragasztható aljzaton.

A PRIMER SUPERIOR a nedvességre érzékeny aljzatokat is védi a cementalapú ragasztókban lévő víztől.

Felhasználások

- Belső és külső használatra
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz
- Csemperagasztók, kiegyenlítőhabarcsok és cementes önterülő keverékek tapadásának fokozására olyan aljzatokon, amelyekhez nehéz lehet a kötés.
- Az erősen nedvszívó aljzatok porózusságának csökkentésére.

Előnyök

- Eglépéses alapozó burkolólapok telepítéséhez
- Felhasználásra kész - ecsettel vagy hengerrel felhordható
- Biztonságos - oldószermentes
- Gyors száradás

Alkalmas aljzatok

- Csempe vagy kő
- Beton
- Cementhabarcs ágyazatok és esztrich
- Gipsz vakolat
- Gipszkarton lap
- Cement alátétlemez (A cement alátétlemez gyártójával konzultáljon a konkrét beépítési ajánlásokról és ellenőrizze a kültéri használatra való alkalmasságot)
- Kőművesmunkák
- Anhidrit esztrich
- Önterülő és javító keverékek
- Acél
- Üveg

Csomagolás

5 kg-os vödör; 80 vödör raklaponként
 10 kg-os vödör; 40 vödör raklaponként

Hozzávetőleges fedőképesség / anyagszükséglet
 ~200 g/m²

Megjegyzés: Az anyagszükséglet az aljzat nedvszívó képességétől függően változik.

Szavatossági idő

Eredeti csomagolásban tárolandó. A gyártástól számított egy (1) éven belül használja fel. Ne hagyja megfagyni.

Korlátozások


- NE használja nedvességnek kitett területeken.
- Kizárólag száraz aljzaton használja.
- NE alkalmazza, ha a környezeti hőmérséklet vagy a felület hőmérséklete 5°C alatt vagy 40°C felett van.
- NE várjon 24 óránál többet a burkolás előtt.
- A PRIMER SUPERIOR-ral kezelt felületeken használjon korszerűsített, cementkötésű csemperagasztót (C2).

Figyelmeztetések

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot.

- A PRIMER SUPERIOR felhordásakor védje a nem kezelendő területeket.
- A kiömlött anyagokat azonnal tisztítsa fel vízzel.
- Eredeti csomagolásban >5°C-on tárolja. A tárolt terméket NE tegye ki közvetlen napfénynek, és NE hagyja megfagyni.

4. TECHNIKAI ADATOK



VOC/LEED termékinformáció

- GEV EMICODE: EC1 Plus
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+

Alkalmazandó szabvány

ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer

Megjelenés:	Folyékony kék
Gyúlékonyság:	Nincs
Hőmérsékleti ellenállás:	-30°C-tól +90°C-ig

Fizikai tulajdonságok

Felhasználási tulajdonságok

Viszkozitás:	~ 214 mPA/s
Sűrűség:	1,2 kg/dm ³
pH:	~ 6,5
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 °C-tól +40 °C-ig
Enyhe gyalogosforgalomig tartó idő:	~ 1 óra
Száradási idő:	~ 1 óra
Idő a burkolásig:	1 és 24 óra között

A feltüntetett eredmények tipikusak, de a + 23°C/50% relatív páratartalom mellett és szellőztetés nélkül végzett vizsgálati eljárásokat tükrözik.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A feltüntetett eredmények tipikusak, de az alkalmazott vizsgálati eljárásokat tükrözik. A tényleges helyszíni teljesítmény a beépítési módszerektől és a helyszíni körülményektől függ.

5. BEÉPÍTÉS

Felület előkészítése

Az aljzatnak száraznak, szerkezetiileg stabilnak és tömörnek, tisztának, szennyeződésektől, portól és leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie.

Távolítsa el a ragasztást gátló anyagokat, mint például olaj, viasz, aszfalt, festék, kikeményedő vegyületek, tömítőanyagok, régi ragasztó stb. mechanikus ecseteléssel, csiszolással vagy szemcseszórással. Csiszolja le a kalcium-szulfát esztricheket és tisztítsa meg a port az alapozó felhordása előtt.

A nedvességtartalom karbid higrométerrel (CM készülék) mérve nem haladhatja meg a következő értékeket:

- 2,0 CM% cementalapú esztrichek esetében
- 0,5 CM% kalcium-szulfát esztricheknél padlófűtés nélkül.
- 0,3 CM% kalcium-szulfát esztricheknél padlófűtéssel.
- 1,0 CM% gipszalapú vakolat esetén

Alkalmazás

Használat előtt alaposan keverje fel. Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg PRIMER SUPERIOR-t keresztben egy szivacs, vagy báránygyapjú hengerrel vagy ecsettel. A terméket hígítás nélkül, változatlan formában használja nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokon.

Száradási idő és burkolás

Az alapozó áttetsző kékesszürke színűre szárad, ha érintésre száraz. Ne várjon 24 óránál többet a burkolólapok beépítése előtt.

- **Nem nedvszívó aljzatokon** várjon, amíg az alapozó teljesen megszárad, mielőtt folytatná a burkolólapok beépítését; a száradási idő kb. 1 óra.
- **A nedvszívó aljzatokon** a burkolólapok beépíthetők, amint az alapozó tapintásra megszáradt; kb. 5 perc.

A PRIMER SUPERIOR-ral kezelt felületeken a burkoláshoz fejlettebb, cementkötésű csemperagasztót (C2) használjon.

6. ELÉRHETŐSÉG ÉS KÖLTSÉG

Elérhetőség

A LATICRETE® anyagok világszerte kaphatók, a termékek hivatalos magyarországi forgalmazója a QHL Kft.

A gyártó elérhetőségei:

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Költségek

A teljes körű információkért és a költségekért forduljon a QHL Kft.-hez.

7. JÓTÁLLÁS

A gyártó szavatolja, hogy a termék normál körülmények és használat mellett nem romlik. A garancia érvényessége egy (1) év. További információkért forduljon a műszaki szolgálathoz. Lásd a 10. TÁRGYRENDSZER:

- DS 230.13EU: 1 év termékgarancia

-DS 230.10EU: 10 év rendszergarancia.

8. KARBANTARTÁS

A LATICRETE® és a LATAPOXY® kiváló

minőségű termékek, amelyeket úgy terveztek, hogy tartós telepítéseket érjenek el, és elkerülik a karbantartást, azonban a teljesítmény és a tartósság a termékek megfelelő karbantartásától függhet, a használt tisztítószerektől függően.

9. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁSOK

Szaktanácsadás

Információkat a műszaki szolgáltatási forrádról felhívásával vagy e-mailben történő megkeresésével kaphat:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Műszaki és biztonsági irodalom

Műszaki és biztonsági szakirodalomért kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.laticrete.eu címen.

Figyelmeztetés

Az adatlapon szereplő információk és utasítások, bár több éves alkalmazás során szerzett ismereteken alapulnak, tájékoztató jellegűek. A LATICRETE® nem tudja közvetlenül ellenőrizni a termékek beépítési módszereit és körülményeit, és nem vállal felelősséget azok alkalmazásából adódóan. Aki a LATICRETE® termékeket kívánja használni, annak megfelelő vizsgálatokat kell végeznie a helyszín specifikációjának meghatározásához. A feltüntetett eredmények tipikusak, de az alkalmazott vizsgálati eljárásokat tükrözik. A tényleges helyszíni teljesítmény a beépítési módszertől és a helyszíni körülményektől függ.

A LATICRETE® termékekre az általános értékesítési feltételeinkben meghatározott kereteken belül, valamint a műszaki specifikációkkal és az alkalmazandó tanúsítványokkal kapcsolatos tájékoztatás keretein belül, a termék adatlapjain, dokumentációjában vagy az alkalmazandó műszaki dokumentációban kifejezetten feltüntetett garanciát vállalunk.

10. TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER

További termékinformációk a laticrete.eu weboldalunkon található. Az alábbiakban a kapcsolódó dokumentumok listája található:

DS 230.13EU: 1 év termékgarancia (Európa)

DS 230.10EU: 10 év rendszergarancia (Európa)

QHL Kft.

Telephely: H-2053 Herceghalom, Zsámbéki út 13.

Levelezési cím: H-1112 Budapest, Oltvány árok 7.

E-mail: info@qhl.hu Honlap: www.qhl.hu / www.laticrete.hu



QHL